



NO.1122050110

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 可充电锂离子电池 18650-2500mAh 3.7V 2500mAh 9.25Wh

Name of Sample: Rechargeable Lithium Ion Cell 18650-2500mAh 3.7V
2500mAh 9.25Wh

委托单位： 广西东来新能源科技有限公司

Consignor: Guangxi Donglai New Energy Technology Co. LTD



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1122050110

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	可充电锂离子电池 18650-2500mAh 3.7V 2500mAh 9.25Wh			
	英文 English	Rechargeable Lithium Ion Cell 18650-2500mAh 3.7V 2500mAh 9.25Wh			
样品编号 Sample No.	1122050110				
委托单位 Consignor	广西东来新能源科技有限公司 Guangxi Donglai New Energy Technology Co. LTD				
生产单位 Manufacturer	广西东来新能源科技有限公司 Guangxi Donglai New Energy Technology Co. LTD				
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3				
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3				
样品外观 Appearance	绿色 圆柱型塑料薄膜外壳 Green Cylinder plastics film shell				
样品接受日期 Accepted Date	2022-05-13	检测起迄日期 Test Date	2022-05-17 ~ 2022-06-15		
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;撞击;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Forced discharge				
检测结论 Conclusion	经检测,该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 生效日期(Date): 2022-06-15				
备注 Comment	可充电锂电池芯Rechargeable Lithium Cell./				
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code 523808		

批准
Approver: 王军
职务
Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

审核
Checker: 张建峰

编制
Compiler: 傅俊



上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1122050110

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击 Impact	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:22℃;环境湿度:/% Ambient temperature:22℃, Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	邮编 Post Code	/
			地址 Address	电话 Tel	/

检测报告-附表1

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1

NO. 1122050110

3/10

[illegible]

检测报告-附表2

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

NO. 1122050110

4/10

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.5652	4.18	45.5619	4.11	0.01	98.33	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.3409	4.18	45.3378	4.11	0.01	98.33	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.2740	4.19	45.2723	4.12	0.00	98.33	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.4685	4.18	45.4654	4.11	0.01	98.33	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.2267	4.17	45.2247	4.11	0.00	98.56	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2338	4.17	45.2300	4.11	0.01	98.56	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2926	4.18	45.2901	4.11	0.01	98.33	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.5775	4.18	45.5753	4.12	0.00	98.56	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.3252	4.19	45.3230	4.12	0.00	98.33	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2787	4.18	45.2753	4.11	0.01	98.33	O
以下空白	This space intentionally left blank							
				</				

检测报告-附表3

NO. 1122050110

5/10

[illegible]

检测报告-附表4

Shanghai Institute of Chemical Industry

Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4

NO. 1122050110

6/10

[illegible]

检测报告-附表5

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5

NO. 1122050110

7/10

[illegible]

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	126.7	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	111.7	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	134.1	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	123.0	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	112.1	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	125.3	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	130.9	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	118.8	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	123.5	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	120.2	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表7
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7

NO. 1122050110

9/10


07/10

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
022	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
023	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
024	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
025	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
026	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
032	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
033	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
034	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
035	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
036	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
037	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
038	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工院检测有限公司
检测报告-附图
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix

NO. 1122050110

10/10



报告结束